




**HYDRA**


# HYDRA CLEAR FOR METALLIC

Hydra Clear für ist ein Bindemittel für helles metallisches Farbpulver  
 Weitere Effektfarben sind:  
 Rich Gold, Silber & Kupfer  
 - Druckbar mit Geweben bis zu 55 F/cm (137 mesh).  
 empfohlen 32s (83 mesh)  
 - Zugabe von 10-20% metallischem Pulver



## Technisches Datenblatt

| Farbe 1 - Rezept         | Anteil        | Sieb              | Farbe 2 - Rezept   | Anteil | Sieb              |                         |  |
|--------------------------|---------------|-------------------|--|--------|-------------------|-------------------------|--|
| HYDRA CLEAR FOR METALLIC | 80            | 43/110            | HYDRA CLEAR FOR METALLIC   | 80     | 43/110            |                         |  |
| SILVER POWDER            | 20            | GEL 3<br>STANDARD | RICH GOLD POWDER   | 20     | GEL 3<br>STANDARD |                         |  |
|                          |               | <b>Rakel</b>      |  |        | <b>Rakel</b>      |                         |  |
|                          |               | 60 SHORE          |  |        | 60 SHORE          |                         |  |
| Farbe 3 - Rezept         | Anteil        | Sieb              | Farbe 4 - Rezept   | Anteil | Sieb              |                         |  |
|                          |               |                   |  |        |                   |                         |  |
|                          |               | <b>Rakel</b>      |  |        | <b>Rakel</b>      |                         |  |
|                          |               |                   |  |        |                   |                         |  |
| Druckparameter           | Druckmethode  |                   | Passende Additive  |        |                   |                         |  |
| Trocknertemperatur       | 160°C - 320°F | 1                 | <p><b>Hydra Verzögerer 77:</b><br/>Um die Viskosität zu reduzieren, max. 3% Reduzierer 77 dazugeben.<br/>Formaldehyd und Phthalat frei</p> <p><b>Universal Fixiermittel:</b><br/>Fixiermittel, 3% hinzufügen, um die Waschbeständigkeit zu verbessern.<br/>Formaldehyd und Phthalat frei</p> <p><b>Hydra Jet Verzögerer:</b><br/>Viskositätsverzögerer; geben Sie 1-3% der Farbe zu.<br/>Nur anwenden, wenn die Viskosität extrem hoch ist.<br/>Formaldehyd und Phthalat frei</p> <p><b>Hydracryl retarder:</b><br/>Ein Retarder ( Verzögerer ), entwickelt um die Sieböffenheit von HYDRA, HYDRACRYL, GEO und PERFETTO zu verbessern.<br/>Formaldehyd- und Phthalatfrei</p> |        |                   |                         |  |
| Trockenzeit              | 2 MIN         | 2                 |  |        |                   | 2 x Rakeln - Antrocknen |  |
| Rakelwinkel              | 25°           |                   |  |        |                   | 2 x Rakeln - Trocknen   |  |
| Druckgeschwindigkeit     | MEDIUM        |                   |  |        |                   |                         |  |
| Siebreinigung            |               |                   |  |        |                   |                         |  |
| Wasser benutzen          |               |                   |  |        |                   |                         |  |
| Kommentare               |               |                   |  |        |                   |                         |  |



Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit!  
 Änderungen vorbehalten! Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn eigene Versuche im Hinblick auf den Verwendungszweck durchzuführen!

HYDRA CLEAR FOR METALLIC - 04

MARCH 2016/2017 SI

